SILICONA NEUTRA

Silicona ANTI-MOHO especial para juntas de unión y juntas de dilatación en baños, mamparas, sanitarios, espejos,...
¡¡ NO ATACA el aluminio y es INODORA !!

ATENCIÓN

SILICONA NEUTRA no debe usarse:

- En soportes mojados, sucios o impregnados de grasas o sustancias repelentes.
- Para pegar EN GENERAL: es mucho mejor usar MASTIC MS.
- Para sellar grietas o secciones de grandes dimensiones: usar SELLADOR S10.
- Para otros usos sin realizar pruebas preliminares.

CAMPOS DE APLICACIÓN

1) Sellado super-elástico en juntas de dilatación en baños interiores o en zonas exteriores y piscinas.
2) Sellado de la unión metacrilato-aluminio o vidrio-aluminio en mamparas de baño: estanqueidad, adhesión y máxima flexibilidad.
3) Sellado de la unión entre bañera y azulejo, y en general sellados estancos y elásticos entre sanitarios y cerámica.
4) Sellado de la unión entre espejo y cerámica cuando está encastrado: no ataca la capa metalizada sea de estaño o de mercurio.
5) Sellados entre elementos de P.V.C., de cerámica, de mármol, de inoxidable,...
6) Pegado puntual de piezas cerámicas encima de mortero u hormigón sin imprimación previa.
7) Gracias a su bajísimo módulo presenta una gran elasticidad, siendo útil para ser aplicada en interiores y exteriores sometidos incluso a fuertes vibraciones.
8) No corroe las superficies; es impermeable y evita la formación de hongos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SILICONA NEUTRA está formulada con materias primas de primerísima calidad sin usar disolventes ¡¡es totalmente inodora!!. Es respetuosa con el medio ambiente y con el aplicador: su contenido en volátiles es V.O.C. = 0%. Sus características únicas la distinguen por su:

. Excelente elasticidad y total estanqueidad
. Gran adhesión sobre superficies limpias
. No forma moho.
. No tiene retracción.
. No ataca el aluminio ni a los espejos.
. Es resistente a los U.V.: ideal exteriores.

Sellado entre sanitarios y el azulejo de paredes o suelos.

MODO DE EMPLEO

- Soporte:
  Todas las superficies de contacto deben ser resistentes, sólidas, estar limpias de polvo, pintura, ceras, aceites y grasas, y estarán perfectamente fraguadas y secas (en hormigón: 4 semanas)

- Aplicación de la masilla:
  - Cortar la cánula con el diámetro e inclinación deseados. Usar un cutter o unas tijeras, e introducir el cartucho en la pistola específica para este tipo de envases.
  - Aplicar el producto procurando que entre en profundidad y también que entre en contacto con los lados de la junta, o del hormigón, o de la fisura, etc. que debamos sellar.

- Uso como masilla para juntas de dilatación:
  Son recomendables tres puntos básicos:
  1) La profundidad de la junta no sobrepasará nunca el ancho de ésta.
  2) Se recomiendan juntas de dilatación de 10 a 20 mm de ancho por 10mm. de profundidad.

3) Si la profundidad excede de los 10 mm. recomendados, rellenar el hueco restante con SELLALASTIC FOAM.

Otros consejos a tener en cuenta:

a) Si la junta es muy ancha, aplicar la masilla en tres pasadas sucesivas: las dos primeras cerca de los lados de la junta, y la tercera pasada en el centro.

b) Se puede alisar usando una herramienta afín y un poco de agua jabonosa.

c) Siempre es muy útil utilizar cintas de carrocero para asegurar un perfecto acabado de la junta.
La cinta de carrocero se elimina cuando la masilla todavía está fresca.

Sellado de la unión entre el spa y la pared.

Sellado de la unión entre un espejo encastrado y la cerámica que lo rodea.

CONSUMOS para una JUNTA DE DILATACION:

IMPRIMACION SELLADOR S10:	0,2 lts./m2 ≈ 0,004 lts./ml.			
	Anchura de la junta			
SILICONA NEUTRA:	8 mm.	10 mm.	15 mm.	20 mm.
Para una profundidad de 10 mm:	3,8 ml./ud.	3,1 ml./ud.	2,0 ml./ud.	1,5 ml./ud.

DATOS TÉCNICOS

	SILICONA NEUTRA	SELLALASTIC FOAM
DIRECTRICES:	ISO 11.600-SNJF	DIN 18540
PRODUCTO:		
• Tipo:	Silicona neutra sin disolventes de muy alta elasticidad sin retracción.	Cordón de espuma de polietileno de célula cerrada.
• Densidad:	1,15 g/cm^3 -1,03 g/cm^3	24 Kg./m^3 DIN 53420
• Toxicidad:	Contiene polysiloxane: no es tóxico pero podría provocar algún proceso de irritabilidad en personas hipersensibles.	Inocuo
APLICACIÓN:		
• Temperatura de aplicación:	+ 5ºC a + 35ºC	+ 1ºC a + 40ºC
• Tiempo de formación de "piel":	10 min. (+23ºC-50%hr)	------
• Velocidad de polimerización:	2,0 mm. de grosor cada 24 h. (+23ºC-50%h.r.)	------
RENDIMIENTOS FINALES:		
• Dureza Shore A:	30 ± 5	------
• Módulo de elasticidad:	0,39 N/mm^2 (DIN53504)	------
• Elongamiento hasta la rotura:	> 250%	65%
• Retracción:	0%	------
• Capacidad de movimiento:	25%	------
• Rango de temperatura permitido:	de -40ºC a +120ºC.	de -40ºC a +60ºC.
• Pintable:	No	------
• Resistencia química:	al agua, a los agentes de limpieza, a los contactos esporádicos de aceites, ácidos o álcalis diluidos.	no se debe aplicar con masillas asfálticas calientes a más de +70ºC.
• Resistencia a los UV:	totalmente resistente: apto para exteriores.	ilimitada
• Resistencia a la cizalla:	2,5 N/mm^2	2,2 Kg./cm^2
ALMACENAMIENTO:		
• En lugares secos, ventilados y a temperaturas entre +5ºC y +25ºC (nunca bajo +0ºC):	12 meses a partir de la fecha de fabricación.	ilimitado
PRESENTACIÓN:		
• Se suministra en:	Cartuchos de 310 ml. en varios colores (consultar) y en Transparente-CRISTALINO	En color gris y se vende por metros lineales. Disponible en diámetro 15, 20, 25, 30 y 40 mm.

DATOS TÉCNICOS

	IMPRIMACION SELLADOR S10
PRODUCTO:	
• Tipo:	Poliuretano líquido transparente
• Densidad:	1,03 g/cm^3
• Toxicidad:	Tóxico para los organismos acuáticos. Evitar su inhalación.
ALMACENAMIENTO:	
• En lugares secos, y a temperaturas entre +5ºC y +25ºC:	12 meses
PRESENTACIÓN:	
• Se suministra en:	Envases de 500cm^3